

## маркировка автомобильных аккумуляторов по классификации JIS - Japan Industrial Standard

Тип	Внешние размеры, мм				Емкость 5-ч уровень	Высокие разрядные характеристики (при -15°C)				Выносливость		Прием заряда	
	Общая высота (макс)	В	Ш	Д		Ток разряда	Время	Напря-	Напря-	Высокие нагрузки	Невысо- кие нагрузки		
								жение после 5 с	жение после 30 с				
					Ач	А	мин	V	V	циклов	Циклов	А	
28B17	227	203	127	167	24	150	2,3	9,0	-	250	900	3,0	
34B17					27		3,0	9,2		200	1000	3,3	
34B19				187						225	1100		
38B20			129	197	28		3,5	9,5		250	1300	3,5	
46B24				238	36		4,2			300	1500	4,5	
55B24							300	2,0		8,6	1800		
50D20	225	204	173	202	40	150	4,0	9,6		285	2200	5,0	
55D23				232	48	300	1,9	8,0		315	3100	6,0	
65D23					52		2,5	8,5	8,4	320	3400	6,5	
75D23				260			2,9	8,9	-	3800			
75D26							55		3,5				9,2
80D26				9,1									
95D31				306	64		4,3	-	9,3	375	4700	8,0	
115E41	234	213	176	410	88	500	2,6		8,3	485	-	11,0	
130E41					92		3,0		8,8				
115F51	257		182	505	96		2,6		8,2	600		12,0	
145F51					112		3,4		8,8			14,0	
145G51			222	508	120		3,6		8,6	785		15,0	
165G51					136		4,8		9,0			17,0	
195G51					140		5,4		9,5	700			
190H52	270	220	278	521	160		5,6		9,0	785		20,0	
245H52					176		7,8		9,9	800		22,0	